

 **FICHA TÉCNICA**

Master 7000

Revestimiento liso blanco

Art. 1004

■ **Descripción**

Revestimiento en base agua de acabado mate basada en copolímeros acrílicos en emulsión, con muy buena cubrición.

■ **Propiedades principales**

- ◆ Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- ◆ Buena transpirabilidad.
- ◆ Muy buen poder cubriente.
- ◆ Impermeable al agua de lluvia.
- ◆ Muy buena relación calidad-precio.
- ◆ No amarillea.

■ **Usos recomendados**

El Master 7000 ha sido concebido para su aplicación sobre todo tipo de superficies (Yeso, Cemento, Revoco, Ladrillo, etc.) Específicamente adecuado para la decoración y protección de fachadas donde se desee un acabado liso.

■ **Presentación**

- ◆ **Colores:** Blanco 000.
- ◆ **Aspecto:** Mate
- ◆ **Envases:** 20 Kg. (Ver tarifa de precios)

■ **Características técnicas**

- ◆ **Composición:**
Vehículo fijo: Copolímeros Acrílicos
Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente: Agua
- ◆ **Densidad:** 1,65 ± 0,05 gr./cc a 25° C
- ◆ **Rendimiento:** 4 – 8 m²/Kg. por mano. (Aproximado y según soporte).
- ◆ **Secado:**
Total: 2 - 3 Horas.
Repintado: A partir de las 24 horas.

■ **Instrucciones de aplicación**

- ◆ **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35° C.
- ◆ **Numero de capas:** Una o dos capas según cubrición
- ◆ **Útiles de aplicación:** Brocha / rodillo / pistola.
- ◆ **Dilución:**
Para brocha ó rodillo 10 – 15 % de agua.

Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad adecuada.

- ♦ **Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua.

▪ **Preparación de superficies**

Superficies nuevas deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de afloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea NERCAPLAST. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar HIDROFIX Art. 674, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

Sobre superficies húmedas con manchas de grasa y humo, aplicar previamente una capa FIX-TAC Art. 711 o de ZEUS Art. 714.

▪ **Estabilidad y conservación en el envase**

Fácilmente homogenízale, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

▪ **Información de seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Fecha de edición: enero 05

Revisión: 0

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.