

IMPRIMACIONES

Art. 7050

IMPRIMACIÓN SOPORTES NO POROSOS



DESCRIPCIÓN:

Promotor de adherencia para superficies con poco poro o para superficies no porosas. Permite una primera capa de anclaje para realizar un repintado a posterior con sistemas de Poliuretano, Epoxis y Acrílicos mono componentes base solvente

VENTAJAS:

- Excelente adherencia sobre soportes de origen mineral.
- Gran rendimiento.
- Rápido secado y corto tiempo de repintado..
- Cumple con la normativa de COV 2010 para el sector de construcción.

USOS RECOMENDADOS:

Adecuado como imprimación en superficies de difícil adherencia como: hormigones fratasados o enlucidos, azulejos, gres, cerámicas, mármoles, ladrillos vidriados, vidrio, etc. En general en superficies de origen mineral empleadas en la construcción. No está recomendada para superficies aplicadas con pinturas o barnices, así cómo superficies plásticas en general

PRESENTACIÓN:

Colores: Incoloro.
Acabado: Brillante.
Formatos: 2 L (A+B).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición	vehículo fijo	Resinas especiales aditivadas con promotores de adherencia
	disolvente	Mezcla de hidrocarburos, alcoholes y cetonicos
Densidad		1,00 ± 0.02 Kg./L (A+B)
Volumen de sólidos		51 ± 2 %
Rendimiento 		11-14 m²/L (Aproximado por capa).
Secado 	al tacto	2 horas
	total	4 horas
	repintado	Mínimo dos horas; máximo 24 horas, dureza total a los 7 días

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

	Numero de capas	1 capa
	Espesor recomendado	20–25 micras por capa.
	Dilución	No diluir
	Limpieza	Disolvente Epoxi Art. 7605000
	Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 10 a 35° C. La temperatura del sustrato debe estar de 2-3° C por encima del punto de rocío y la humedad relativa inferior del 85%.
	Útiles de aplicación	Brocha, rodillo, esponja, estropajo sintético o mediante un paño de algodón.
	Proporción de mezcla (volumen)	1 / 1
	Vida de la mezcla	<u>Máximo 2 horas; Pasado este tiempo aunque el producto no gelifique pierde todas sus propiedades.</u>
		Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Superficies de cerámica: En superficies de azulejos, gres o similares. Proceder a eliminar totalmente mediante detergente, alcohol, o disolvente, cualquier resto de contaminante, procediendo al aclarado con agua en el caso del detergente. Extender mediante un estropajo, esponja o trapo de algodón. En superficies grandes se puede utilizar brocha, rodillo.

Superficies de hormigón: Los pavimentos nuevos no deben pintarse antes de los 28 días con objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Proceder a eliminar la capa superficial de cemento (lechada). Para asegurar una buena adherencia, esta capa debe ser eliminada con cepillo de acero, limpieza ácida o, en algunos casos, mediante fresado o chorreado de superficie. Proceder a la aplicación mediante brocha o rodillo.

Superficies ya aplicadas viejas: En el caso de superficies ya pintadas, se debe proceder a la eliminación de la pintura. Este producto solo sirve para superficies de origen mineral nuevas. No funciona como promotor de adherencia entre capas.

De modo general: Una vez que la superficie esté limpia proceder a mezclar cuidadosamente los dos componentes en un envase aparte homogeneizando manualmente. Mezclar solo lo necesario teniendo en cuenta la proporción de mezcla, el tiempo de vida del producto y el rendimiento del mismo. Extender el producto evitando exceso de capa y formación de "charcos". Una vez transcurrido entre un mínimo de 2 horas y un máximo de 24 horas proceder al repintado.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Valor límite de la UE para este producto (cat. A/j): 500 gr./L Contenido máximo 500 gr./L

Revisión: 0

Fecha de edición: Octubre-09

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es