

ESMALTES SINTÉTICOS

Art. 7115 ESMALTE SINTÉTICO SECADO RÁPIDO BRILLANTE



DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético de secado rápido para uso industrial.

VENTAJAS:

- Buena relación calidad precio.
- Buena resistencia al exterior.
- Excelente brillo.
- Buena adherencia sobre superficies metálicas ferrosas.
- Buena retención de brillo y color.

USOS RECOMENDADOS:

Indicado para usos industriales interior y exterior cuando se requiera de un secado rápido. Permite su aplicación a pie de obra. Para pintar sobre superficies metálicas en interior y exterior tales como maquinaria, estructuras, grúas, etc.

PRESENTACIÓN:

- Colores:** Blanco, Carta colores RAL y NCS
Acabado: Brillante.
Formatos: 750ML, 4 L, 16 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición	vehículo fijo	Resinas alcídicas
	pigmentos	Minerales y Orgánicos
	disolvente	Mezcla de hidrocarburos
Densidad		1,09 ± 0,09 Kg./L
Volumen de sólidos		44 ± 2 %
Rendimiento 		12-14 m ² /L (Aproximado por capa)
Secado 	al tacto	30-40 minutos
	total	2 horas
	repintado	A partir de las 8 horas a 20° C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

	Numero de capas	2 capas
	Espesor recomendado	35–40 micras por capa
	Dilución	En aplicación a pistola diluir un 10-20 % con Disolvente X (Sintéticos secado Rápido) Art. 7602000.
	Limpieza	Disolvente X (Sintéticos secado Rápido) Art. 7602000.
	Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 35° C. La temperatura del substrato debe estar de 2-3° C por encima del punto de rocío y la humedad relativa inferior del 85%.
	Útiles de aplicación	Equipos de proyección air-mix, aerográfica, o brocha. Pistola convencional: Boquilla 1.8–2.2 mm (3-6 bares)
		Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los elementos que presentan mala adherencia. Aplicar sobre superficies previamente preparadas con **Imprimación de secado rápido Art.7010**, **Imprimación antioxidante secado rápido Art. 7020** o **Imprimación anticorrosivo de Zinc Art.7030**

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Esmalte solo apto para uso en instalaciones industriales.

Revisión: 0

Fecha de edición: Octubre-09

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es