

ESMALTES PARA PAVIMENTOS

Art. 7150 PINTURA DE SEÑALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN:

Pintura a base de resinas acrílicas al disolvente destinada para la señalización de marcas viales..

VENTAJAS:

- Perfecta adherencia sobre cemento, hormigón y asfalto.
- Gran resistencia al desgaste
- Buena resistencia al sangrado.
- Por su secado muy rápido, es transitable en un periodo corto de aplicación,

USOS RECOMENDADOS:

Específicamente formulado para su uso sobre pavimentos de hormigón o asfalto.

PRESENTACION:

Colores:	Blanco y Amarillo
Acabado:	Semi-mate.
Formatos:	4 L y 16 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición	vehículo fijo	Resinas acrílicas
	pigmentos	Minerales y orgánicos
	disolvente	Mezcla de hidrocarburos y cetónicos.
Densidad		1,38 ± 0,02 Kg./L
Volumen de sólidos		34 ± 2 %
Rendimiento 		2-5 m ² /L y capa
Secado 	al tacto	20-30 minutos
	total	1-2 horas en función del espesor.
	repintado	Transitable 2-4 horas después del pintado (dependiendo del espesor)

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

	Numero de capas	2 capas
	Espesor recomendado	40-50 micras por capa
	Dilución	10% de Disolvente Sintéticos X (Secado Rápido) en aplicación a Pistola Art. 7602000
	Limpieza	Disolvente X (Sintéticos secado Rápido) Art. 7602000
	Temp. de aplicación	De 5 a 35° C.
	Útiles de aplicación	Brocha, rodillo, pistola o máquina de señalización Pistola convencional : Boquilla 1.8-2.4 mm (3-4 bar) Pistola air-less: 0.43-0.48 mm (110-160 bares)
		Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Las superficies, en general, deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Superficie nueva: Los pavimentos nuevos, no deben pintarse antes de los 28 días, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Una vez totalmente fraguado y seco debe limpiarse completamente antes de proceder al pintado, y en el caso de que el suelo no sea poroso, debe procederse a un cepillado previo con púas metálicas. No pintar si el suelo está húmedo.

Superficie vieja: Si el pavimento es viejo y se encuentra manchado por el uso, deberán ser eliminadas las manchas del modo adecuado. Se seguirá como en una superficie nueva.

Los asfaltos deben estar completamente secos.

Para señalización reflectante, incorporar esferas reflectantes a la pintura.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en Envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Producto no aplicable a la directiva de VOC 2010 (fuera de ámbito de aplicación) .

Revisión: 0

Fecha de edición: Octubre-09

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-Spain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es