

MATE AL PLIOLITE

PINTURA MATE TRANSPIRABLE

DESCRIPCIÓN Y USO RECOMENDADO:

ES UN REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE EN BASE DISOLVENTE, DE EXCELENTE CALIDAD, FORMULADO A BASE DE RESINAS DE PLIOLITE. DEBIDO A SU INSOLUBILIDAD EN AGUA, TAMBIEN ES ADECUADO PARA EL PINTADO DE INTERIORES DEJANDO LIBRE DE TRANSPIRACIÓN LAS SUPERFICIES CON PROBLEMAS DE HUMEDAD.

DE TODAS SUS PROPIEDADES PODEMOS DESTACAR LAS SIGUIENTES:

- MAYOR PENETRACIÓN EN EL SOPORTE QUE LAS PINTURAS PLÁSTICAS Y REVESTIMIENTOS CONVENCIONALES.
- APLICABLE DESDE -5°C HASTA 50°C
- AL SER INSOLUBLE EN AGUA, SE PUEDE PINTAR AUNQUE ESTÉ AMENAZANDO LLUVIA.
- MENOR RETENCIÓN DE SUCIEDAD QUE LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES.
- TOTAL IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ENVASE:	METÁLICO 750CC, 4 , 9 Y 15 LTS
ACABADO:	MATE
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	52%
SECADO:	2 HORAS A 20°C
REPINTADO:	MÍNIMO: CUANDO ESTÉ SECO MÁXIMO: NO TIENE (SECADO FÍSICO)
COLOR:	BLANCO Y BAJO DEMANDA.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	6 m ² /Kg. Y CAPA
MÉTODO DE APLICACIÓN:	PISTOLA AIRLESS, BROCHA, RODILLO
PESO ESPECÍFICO:	1.35 gr/cc APROX
ESPESOR DE PELÍCULA:	HÚMEDA 200 MICRAS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

EN SUPERFICIES NUEVAS:

- APLICAR UNA SOLA CAPA DE 250 MICRAS HÚMEDAS CON PISTOLA AIRLESS SIN DILUIR.
- SI LA APLICACIÓN ES A RODILLO, TENDRÁN QUE APLICARSE DOS CAPAS; LA PRIMERA DILUIDA CON UN 10-15% DE DISOLVENTE ESPECIAL, Y LA SEGUNDA CON UNA DILUCIÓN MÁXIMA DEL 10%.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

- RASCAR TODAS LAS PARTES CON PINTURAS VIEJAS MAL ADHERIDAS PARA ELIMINAR DESCONCHADOS. LIMPIAR CUIDADOSAMENTE Y PROCEDER COMO EN EL CASO DE SUPERFICIES NUEVAS. SI EL ESTADO GENERAL DE LA PINTURA VIEJA FUERA ALTAMENTE DEGRADADO, HABRÁ QUE APLICAR PREVIAMENTE UN FIJADOR.

OBSERVACIONES:

CONTIENE DISOLVENTES AROMÁTICOS. ES TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN Y CONTACTO CON LA PIEL. PROCURAR BUENA VENTILACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN.

PINTURAS ADORAL S.L.

CTRA. NACIONAL 301 KM 215

02630 LA RODA (ALBACETE)

www.pinturasadoral.com

F
I
C
H
A

T
É
C
N
I
C
A