



# ADORFLEX MATE

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

REVESTIMIENTO ELÁSTICO RECOMENDADO EN SUPERFICIES QUE CONTENGAN FISURAS EN EL EXTERIOR. POSEE MUY BUENA RESISTENCIA AL EXTERIOR. IGUALMENTE ESTA INDICADO PARA IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE HUMEDAD. PINTURA ANTICARBONATACIÓN.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	BLANCO Y BAJO DEMANDA
ACABADO:	MATE
DILUYENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1.2 gr/cc APROX
VISCOSIDAD:	22.000 – 35.000 C.P.S
SECADO AL TACTO:	PARA ACABADO EN LISO 2 HORAS PARA ACABADO TEXTURADO 4-5 HORAS
REPINTADO:	24 HORAS DESPUES DE SECO.
RENDIMIENDO:	ACABADO LISO 7-8 m2/litro ACABADO TEXTURADO 1,5-2 m2/Ltr
CUBRICIÓN:	>90%
LAVABILIDAD:	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778
ELASTICIDAD:	200% APROX.
ENVASE:	PLÁSTICO IML 4 Y 15 LTS

## PROPIEDADES:

ALTO PODER ADHERENTE EN TODO TIPO DE HORMIGONES, FIBROCEMENTO, LADRILLO, MADERAS ACABADOS FRATASADOS DE CEMENTO ETC. EFICAZ PERMANENCIA IMPERMEABLE FRENTE AL AGUA DE LLUVIA Y LA HUMEDAD. SU EXTREMADA ADHERENCIA Y PENETRACION EN FISURAS Y POROS ASI COMO SU ELASTICIDAD, HACEN QUE CONSIGA UNA PERFECTA FUNCION SOPORTANDO DILATACIONES Y CONTRACCIONES SIN ROMPERSE NI DESPEGARSE.

## APLICACIONES:

DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE POLVO GRASA Y OTRAS CONTAMINACIONES. EN SUPERFICIES CONTAMINADAS CON HONGOS Y ALGAS, LAVAR CON SOLUCION ANTIMOHO Y FUNGICIDA. EN SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO ELIMINAR LAS PARTES MAL ADHERIDAS Y REPARAR LAS ZONAS DAÑADAS. EN SUPERFICIES POLVORIENTAS O ALCALINAS SE ACONSEJA UNA MANO DE IMPRIMACIÓN PETRIFICANTE ADORCRIL.

## MODO DE EMPLEO:

ACABADO LISO, PISTOLA, BROCHA Y RODILLO DE LANA. DILUIR CON UN 15% DE AGUA. ACABADO TEXTURADO, A RODILLO DE ESPUMA DE PORO 2. APLICAR SIN DILUIR. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5 °C NI SUPERIORES A 35°C

REV. 02.06.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)