



ADORFLEX SATINADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

REVESTIMIENTO ELÁSTICO RECOMENDADO EN SUPERFICIES QUE CONTENGAN FISURAS EN EL EXTERIOR. POSEE MUY BUENA RESISTENCIA AL EXTERIOR. IGUALMENTE ESTA INDICADO PARA IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE HUMEDAD. PINTURA ANTICARBONATACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	BLANCO Y BAJO DEMANDA
ACABADO:	SATINADO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD:	1.2 gr/c.c APROX
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO:	PARA ACABADO EN LISO 2 HORAS PARA ACABADO TEXTURADO 4-5 HORAS
REPINTADO:	24 HORAS DESPUES DE SECO.
RENDIMIENDO:	ACABADO LISO 3-5 m2/litro ACABADO TEXTURADO 1,5-2 m2/Ltr
CUBRICIÓN	>90%
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778
ELASTICIDAD:	200% APROX.
ENVASE:	PLÁSTICO IML 4 Y 15 LTS

PROPIEDADES:

ALTO PODER ADHERENTE EN TODO TIPO DE HORMIGONES, FIBRO CEMENTO, LADRILLO, MADERAS ACABADOS FRATASADOS DE CEMENTO ETC. EFICAZ PERMANENCIA IMPERMEABLE FRENTE AL AGUA DE LLUVIA Y LA HUMEDAD. SU EXTREMADA ADHERENCIA Y PENETRACION EN FISURAS Y POROS ASI COMO SU ELASTICIDAD, HACEN QUE CONSIGA UNA PERFECTA FUNCION SOPORTANDO DILATACIONES Y CONTRACCIONES SIN ROMPERSE NI DESPEGARSE.

APLICACIONES:

DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE POLVO GRASA Y OTRAS CONTAMINACIONES. EN SUPERFICIES CONTAMINADAS CON HONGOS Y ALGAS, LAVAR CON SOLUCION ANTIMOHO Y FUNGICIDA. EN SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO ELIMINAR LAS PARTES MAL ADHERIDAS Y REPARAR LAS ZONAS DAÑADAS. EN SUPERFICIES POLVORIENTAS O ALCALINAS SE ACONSEJA UNA MANO DE IMPRIMACIÓN PETRIFICANTE ADORCRIL.

MODO DE EMPLEO:

ACABADO LISO, PISTOLA, BROCHA Y RODILLO DE LANA. DILUIR CON UN 15% DE AGUA. ACABADO TEXTURADO, A RODILLO DE ESPUMA DE PORO 2. APLICAR SIN DILUIR. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5 °C NI SUPERIORES A 35°C

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com