



BARNIZ PARQUET SATINADO Y MATE (AL AGUA)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

BARNIZ DE POLIURETANO AL AGUA ESPECIALMENTE FORMULADO CONTRA LA ABRASIÓN Y LOS AGENTES QUÍMICOS, CON ELEVADA DUREZA Y RESISTENCIA A ROCES Y GOLPES; IDEAL POR TANTO PARA LA PROTECCIÓN DE PARQUETS DE MADERA, SUELOS DE CORCHO, PELDAÑOS DE ESCALERA, ETC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	INCOLORO
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8-12 m ² / Ltr. SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
SECADO AL TACTO:	30 min
REPINTADO:	A PARTIR DE 2-4 HORAS
LAVAVILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778
ENVASE:	PLÁSTICO IML DE 750ml, 1, 4, Y 15 LITROS
ALMACENAJE:	EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.

RENDIMIENTO:

TIENE UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 10-12 METROS CUADRADOS/LITRO Y MANO

PROPIEDADES:

BARNIZ DE POLIURETANO AL AGUA ESPECIALMENTE FORMULADO CONTRA LA ABRASIÓN Y LOS AGENTES QUÍMICOS, CON ELEVADA DUREZA Y RESISTENCIA A ROCES Y GOLPES; IDEAL POR TANTO PARA LA PROTECCIÓN DE PARQUETS DE MADERA, SUELOS DE CORCHO, PELDAÑOS DE ESCALERA, ETC.

APLICACIONES:

SUS APLICACIONES MÁS INTERESANTES SON: BARNIZADO DE PARQUETS DE MADERA, SUELOS DE CORCHO, PELDAÑOS DE ESCALERAS, ETC. TODO ELLO EN APLICACIÓN DE INTERIORES. PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES BARNIZADAS USAR ÚNICAMENTE UN PAÑO HÚMEDO. SE PUEDE APLICAR A BROCHA Y A RODILLO

SOBRE MADERAS NUEVAS LIMPIAS Y SECAS:

- APLICAR DE DOS A TRES CAPAS DEJANDO UN INTERVALO DE AL MENOS CUATRO HORAS ENTRE CADA APLICACIÓN

SOBRE MADERAS BARNIZADAS EN BUEN ESTADO:

- LIJAR Y APLICAR UNA O DOS CAPAS DEJANDO UN INTERVALO DE AL MENOS CUATRO HORAS ENTRE CADA APLICACIÓN

EN GENERAL SE RECOMIENDA:

- NO APLICAR EN SUPERFICIES QUE CONTENGAN BARNICES, CERAS O LACAS
- NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 10°C
- NO EXPONER LOS ENVASES A TEMPERATURAS EXTREMAS

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com