



BASE <TR> ADORFLEX LISO Y TEXTURADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

REVESTIMIENTO ELÁSTICO RECOMENDADO EN SUPERFICIES QUE CONTENGAN FISURAS EN EL EXTERIOR. POSEE MUY BUENA RESISTENCIA AL EXTERIOR. IGUALMENTE ESTA INDICADO PARA IMPERMEABILIZAR SUPERFICIES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE HUMEDAD. CUENTA CON UNAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA SU TINCIÓN TANTO CON COLORANTES AL AGUA COMO COLORANTES UNIVERSALES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	TRANSPARENTE
ACABADO:	MATE
RENDIMIENDO:	ACABADO LISO 3-4 m ² /litro ACABADO TEXTURADO 1 m ² /Kg
DENSIDAD:	1.25 gr/cc PROX.
SECADO:	PARA ACABADO EN LISO 2 HORAS PARA ACABADO TEXTURADO 4-5 HORAS
REPINTADO:	24 HORAS DESPUES DE SECO.
ELASTICIDAD:	200% APROX.
ENVASE:	PLÁSTICO IMLDE 4 Y 15 LTS

PROPIEDADES:

ALTO PODER ADHERENTE EN TODO TIPO DE HORMIGONES, FIBROCEMENTO, LADRILLO, MADERAS ACABADOS FRATASADOS DE CEMENTO ETC. EFICAZ PERMANENCIA IMPERMEABLE FRENTE AL AGUA DE LLUVIA Y LA HUMEDAD. SU EXTREMADA ADHERENCIA Y PENETRACION EN FISURAS Y POROS ASI COMO SU ELASTICIDAD, HACEN QUE CONSIGA UNA PERFECTA FUNCION SOPORTANDO DILATACIONES Y CONTRACCIONES SIN ROMPERSE NI DESPEGARSE. BUENA ACEPTACIÓN DEL COLOR. ADECUADA PARA HACER COLORES OSCUROS CON COLORANTES AL AGUA O UNIVERSALES DEL SISTEMA TINTOMÉTRICO.

APLICACIONES:

DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE POLVO GRASA Y OTRAS CONTAMINACIONES. EN SUPERFICIES CONTAMINADAS CON HONGOS Y ALGAS, LAVAR CON SOLUCION ANTIMOHO Y FUNGICIDA. EN SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO ELIMINAR LAS PARTES MAL ADHERIDAS Y REPARAR LAS ZONAS DAÑADAS. EN SUPERFICIES POLVORIENTAS O ALCALINAS SE ACONSEJA UNA MANO DE IMPRIMACIÓN PETRIFICANTE ADORCRIL.

MODO DE EMPLEO:

ACABADO LISO, PISTOLA, BROCHA Y RODILLO DE LANA. DILUIR CON UN 15% DE AGUA. ACABADO TEXTURADO, A RODILLO DE ESPUMA DE PORO 2. APLICAR SIN DILUIR. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5 °C NI SUPERIORES A 35°C

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com