



CONVERTIDOR DE OXIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PASIVADOR DEL ÓXIDO DE HIERRO Y ACERO. REACCIONA CON EL ÓXIDO DE HIERRO RESIDUAL Y LO TRANSFORMA EN UN COMPLEJO ESTABLE DE COLOR NEGRO AZULADO, LISTO PARA SER PINTADO. NEUTRALIZA LA CORROSIÓN. ES RESISTENTE AL AGUA, A LA CORROSIÓN Y A LA INTEMPERIE. PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN TEMPORAL FRENTE A LA CORROSIÓN PERO NO SUSTITUYE LA PINTURA. EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE SUSTRATOS METÁLICOS. EXCELENTE NIVELACIÓN Y BROCHABILIDAD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|------------------|-----------------------------|
| COLOR: | ROSADO |
| DILUYENTE: | AGUA |
| SECADO AL TACTO: | 3 HORAS APROX. |
| PESO ESPECÍFICO: | 0.95-1.05 APROX |
| VISCOSIDAD: | 10-20 SEGUNDO COPA FORD Nº4 |
| RENDIMIENTO: | 8-10 m ² / Ltr |
| ENVASE: | 250CC |

APLICACIONES:

NEUTRALIZADOR DEL PROCESO DE CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS DE HIERRO O ACERO EFECTUANDO UNA PASIVACIÓN QUÍMICA DEL SUSTRATO. TRAS REALIZAR EL TRATAMIENTO DE NEUTRALIZACIÓN, SE RECOMIENDA APLICAR UNA IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE U OTRA PINTURA PROTECTORA.

MODO DE EMPLEO:

APLICACIÓN A BROCHA, RODILLO O PISTOLA, AUNQUE ES PREFERIBLE LA APLICACIÓN A BROCHA YA QUE AYUDA A LA PENETRACIÓN DEL PRODUCTO. LIMPIAR LOS UTENSILIOS CON AGUA. HOMOGENEIZAR PERFECTAMENTE EL PRODUCTO ANTES DE SU APLICACIÓN. LAS SUPERFICIES A PINTAR DEBEN ESTAR SECAS Y LIMPIAS DE POLVO Y GRASAS, ELIMINAR LA PINTURA NO ADHERIDA, EN AMBIENTES MARINOS LIMPIAR PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON AGUA PARA ELIMINAR LAS SALES SOLUBLES. APLICAR ENTRE 0°C Y 35°C, TAMPOCO ES RECOMENDABLE APLICAR A PLENO SOL O CON EL SOPORTE A TEMPERATURAS ELEVADAS. EL TIEMPO DE REACCIÓN QUÍMICA ES DE TRES HORAS, NO ES RECOMENDABLE APLICAR NINGUNA PINTURA DURANTE ESE PERIODO DE TIEMPO. ELIMINAR CON AGUA LAS SUPERFICIES QUE SE HAYAN PODIDO MANCHAR DURANTE SU APLICACIÓN.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com