



ESMALTE SINTETICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE DE GRAN PODER DE CUBRICIÓN, FORMULADO CON RESINAS ALCÍDICAS ESPECIALES Y PIGMENTOS DE CONTRASTADA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD A LA LUZ, QUE PROPORCIONA NIVELES DE ACABADO DE MÁXIMA CALIDAD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	SEGÚN CARTA
ACABADO	BRILLO (NEGRO-BLANCO TAMBIÉN EN SATINADO Y MATE)
DENSIDAD	1,05 GRS/ML APROX
RENDIMIENTO	12-14 m ² / ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
VISCOSIDAD	200-250 seg. COPA FORD Nº 4
SOLIDOS EN VOLUMEN	54% EN BLANCO
ESPESOR PELÍCULA SECA	35 MICRAS
SECADO AL TACTO	3-4 HORAS APROX.
REPINTADO	24 HORAS
APLICACIÓN	HIERRO, ACERO, MADERA, YESO ETC...
ENVASE	METÁLICO 125 ml, 375 ml, 750 ml Y 4 LTS

PROPIEDADES:

CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2004/421/CE SOBRE EMISIÓN DE COV'S. EXCELENTE CUBRICIÓN. EL ESMALTE BLANCO TIENE UNA EXCELENTE BLANCURA Y NO AMARILLEA. ES MUY FÁCIL DE APLICAR, NO DESCUELGA Y EXCELENTE NIVELACIÓN. PROPORCIONA ACABADOS DUROS Y DE GRAN SUAVIDAD, RESISTENTES A ROCES, ABRASIÓN Y LAVADOS. NO FAVORECE LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO, ESTANDO CLASIFICADO M-1 BAJO SUSTRATO M-0, SEGÚN NORMA UNE 23727 DE REACCIÓN AL FUEGO.

APLICACIONES:

ES UN ESMALTE SINTÉTICO DE GRAN CALIDAD QUE CUBRE LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL PINTOR Y DEL AMA DE CASA, SIENDO MUY ADECUADO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE HIERRO, ACERO, MADERA, YESO ETC..., TALES COMO PUERTAS, SILLAS, MESAS, VENTANAS EN INTERIORES, RADIADORES ETC...

MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA Y RODILLO A LA VISCOSIDAD ORIGINAL. SI SE APLICA A PISTOLA, AJUSTAR LA VISCOSIDAD CON DILUYENTES ADECUADOS. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, SALITRE, HUMEDAD, ETC... LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASCARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. AL APLICAR SOBRE MADERA Y YESO, DEBE PREPARARSE PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON SELLADORA ADORAL. SOBRE HIERRO Y ACERO, DEBE PROTEGERSE PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. SOBRE ACERO GALVANIZADO Y ALEACIONES, IMPRIMIR PREVIAMENTE CON WASH PRIMER J-2.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com