



---

# FONDO POLIURETANO

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Fondo de poliuretano de dos componentes, mezclar 2:1 con su catalizador C-855.

## CARACTERISTICAS GENERALES:

Aplicación a pistola.  
Buen lijado a mano y a máquina.  
Rapidez de curado.  
Buen poder de cubrición.  
Buena transparencia.  
Gran resistencia al sobrebarnizado.  
Excelente anclaje.

## PARAMETROS FISICOS (a 20 °C)

Viscosidad Copa Ford N°4:	35"
Peso específico:	0,990 gr/cm <sup>3</sup>
Color:	Ligeramente blanquecino.
Aspecto en el envase:	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca:	Incolora.
Estabilidad (sin abrir el envase):	Superior a 6 meses.

## CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA:

Relación de la mezcla	F-208 /C-855 : 2/1
Viscosidad de la mezcla	19"
Tiempo mínimo de vida a 20 °C	≥4 horas.

**TIEMPOS DE CURADO (100 gr/m<sup>2</sup>):**

Seco polvo:	10'
Seco tacto:	15'
Seco lija:	5 horas.
Sobrebarnizado:	A partir de 8 horas.

---

REV.05.12.11

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)

