



GALVAPIN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN ESMALTE INDUSTRIAL CON EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE CHAPA GALVANIZADA O CINCADA Y PVC, SIN NECESIDAD DE PREVIAS IMPRIMACIONES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLORES DISPONIBLES	BLANCO, NEGRO, ROJO INGLES, VERDE OSCURO Y GRIS AZULADO
BRILLO	70 ± 10 (medido a 60º)
DENSIDAD	1,10 ± 0.05 GRS/CC
ESPESOR PELÍCULA SECA	MÍNIMO 200 MICRAS
RENDIMIENTO	9-10 m ² / Ltr, APROX
SECADO AL TACTO	12 HORAS SEGÚN Tº AMBIENTE
SECADO EN PROFUNDIDAD	10-12 DÍAS
REPINTADO	24 HORAS
ANCLAJE TOTAL	10-12 DÍAS
ENVASE	METÁLICO 750 ml Y 4 LITROS
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO O PISTOLA.

MODO DE EMPLEO:

REMOVER A FONDO EL PRODUCTO ANTES DE SU USO. ANTES DE PROCEDER A SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL USUARIO DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES O NO ADECUADO AL USO QUE SE LE DESTINA. ANTES DE SU APLICACIÓN ELIMINAR LAS CAPAS DE PINTURAS VIEJAS QUE PUEDAN CREAR ALGUNOS PROBLEMAS DE ADHERENCIA Y POSTERIORMENTE PROVOCAR DESCONCHADOS EN EL SOPORTE. APLICAR SIEMPRE SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS DE POLVO Y GRASA. DILUIR CON DISOLVENTE SINTÉTICO. DILUIR APROXIMADAMENTE CON UN 20-25% DE DISOLVENTE SEGÚN SEA SU APLICACIÓN A BROCHA, RODILLO O PISTOLA. APLICAR EN CAPAS DE ESPESOR MÍNIMO DE 200 MICRAS.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

· Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com