



GRANITEX LISO ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN REVESTIMIENTO PETREO LISO TRANSPIRABLE DE GRAN CALIDAD BASADA EN RESINAS COPOLIMERAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE EXTRAORDINARIA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY BLANCOS, CUBRIENTES Y LAVABLES HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA APLICACIÓN EN EXTERIORES. LLEVA INCORPORADO AGENTES ANTIMOHO, ANTIALGAS, ETC....

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1.6 gr / c.c.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S.
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	11-13 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 3 Y 14 LITROS
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 MESES

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACION DE LA PINTURA. ES RESISTENTE A LA ABRASION, AL FROTE HUMEDO Y A LA ALCALINIDAD. PROTEGE CONTRA MOHOS Y ALGUNAS ALGAS.

APLICACIONES:

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACION Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y ESPECIALMENTE EXTERIORES, OFRECE GRAN PROTECCION Y UN ACABADO MATE MUY BLANCO.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com