



HIDROFIX CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN LIQUIDO TRANSPARENTE QUE POR SU COMPOSICIÓN PENETRA EN LAS SUPERFICIES POROSAS IMPERMEABILIZÁNDOLAS, NO FORMANDO CAPA Y CAMBIANDO LIGERAMENTE EL ASPECTO DE LA SUPERFICIE. TIENE EFECTO REPELENTE AL AGUA Y RESISTE PERFECTAMENTE AL EXTERIOR. TAMBIÉN ACTÚA COMO FIJADOR DE PINTURAS VIEJAS. MUY RESISTENTE EN PAVIMENTOS CERÁMICOS TIPO RASILLA CATALANA, PAVIMENTOS POROSOS Y SUPERFICIES DE MADERA, PROPORCIONANDO UNA GRAN DUREZA EN LUGARES DE TRANSITO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	INCOLORO
DENSIDAD:	0,85±0,05 GR. /C.C.
VISCOSIDAD:	< 30" COPA FORD Nº 3; 20 °C
SECADO AL TACTO:	5 - 8 HORAS, SEGÚN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
RENDIMIENTO:	8-10 m ² / LITRO SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE Y POROSIDAD
REPINTADO:	A PARTIR DE 24 HORAS. ES NECESARIO HACER UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE LA APLICACIÓN
ALMACENAJE:	EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.
ENVASE:	METÁLICO DE 750 ML, 4 y 15 LITROS

PROPIEDADES:

TIENE EFECTO HIDRÓFUGO ES DECIR REPELE EL AGUA, EFECTO ANTIGRAFITI, EVITA QUE LA SUCIEDAD PENETRE EN EL SOPORTE. MEJORA LA RESISTENCIA A LAS HELADAS DEL SOPORTE. EVITA EN GRAN MEDIDA LA APARICIÓN DE MOHOS, SALITRES Y EFLORESCENCIAS. MODIFICA LIGERAMENTE EL ASPECTO EXTERIOR DEL SOPORTE, DANDO UN EFECTO LIGERAMENTE SATINADO. TIENE GRAN PODER DE PENETRACIÓN. EVITA EL DESPRENDIMIENTO DE PINTURAS VIEJAS.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA. EN CASO DE PULVERIZADO USAR MASCARILLA. NO NECESITA DILUCIÓN PERO EN EL CASO DE DILUIRLO, HACERLO CON DISOLVENTE AL CLOROCAUCHO. APLICAR SIEMPRE SOBRE SOPORTES ABSORBENTES CEMENTO PIEDRAS, MAMPOSTERÍA, LADRILLOS DE CARA VISTA, TEJA, ETC.... EN SUPERFICIES MUY ABSORBENTES SE DEBERÁN DAR DOS O TRES MANOS. LAS SUPERFICIES A TRATAR DEBEN ESTAR SECAS, LIMPIAS, FIRMES Y LIMPIAS DE POLVO Y GRASA. EN SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO ELIMINAR LAS PARTES MAL ADHERIDAS. SI HAY FISURAS O GRIETAS REPÁRALAS ANTES DE EMPEZAR. ELIMINAR TODAS LAS PARTÍCULAS SUELTAS NO ADHERIDAS O DESCONCHADAS. EVITAR USAR DETERGENTES ÁCIDOS, ALCALINOS O CON TENSIOACTIVOS CATIONICOS. LOS SOPORTES NO DEBEN ESTAR HÚMEDOS. DESPUÉS DE LLUVIA HAY QUE ESPERAR 24 HORAS. SI LA LIMPIEZA SE HACE CON AGUA A PRESIÓN ESPERAR TRES DÍAS. EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA NUEVA ES NECESARIO ESPERAR UN MES ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO. NO APLICAR AL EXTERIOR SI AMENAZA LLUVIA. NO APLICAR SI HAY SUPURACIONES DE AGUA. LOS UTENSILIOS SE LIMPIAN CON DISOLVENTE

REV. 02.06.11

Página 1 de 2

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com