



---

# LACA POLIURETANO

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Acabado de poliuretano de dos componentes, especialmente desarrollado para la aplicación mediante cortina, mezclar 2:1 con su catalizador C-116.

## CARACTERISTICAS GENERALES:

Excelente desaireado a cortina.  
Buena resistencia al roce y al rayado.  
Gran tacto y sedosidad.  
Buen poder de cubrición.  
Buena estabilidad en la cortina.  
No apto para secados forzados.

## PARAMETROS FISICOS (a 20 °C)

Viscosidad Copa Ford Nº4:	24"
Peso específico:	0,945 gr/cm <sup>3</sup>
Color:	Ligeramente blanquecino.
Aspecto en el envase:	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca:	Incolora.
Estabilidad (sin abrir el envase):	Superior a 6 meses.

## TIEMPOS DE CURADO (100 gr/m<sup>2</sup>):

Seco polvo:	8'
Seco tacto:	14'
Seco lija:	-
Sobrebarnizado:	Consigo mismo, a partir de las 12 horas.

**CARACTERISTICAS DE APLICACION:**

Soporte:	Chapas y macizos previamente fondeados y lijados.
Preparación del soporte:	Eliminar los restos procedentes del lijado.
Gramaje:	1 mano de 100 - 130 gr/m <sup>2</sup> .

---

REV. 05.12.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)

