



MATE 3 ROMBOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE BASADA EN RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ, USADA POR EL PINTOR PROFESIONAL EN INTERIORES Y EXTERIORES SOMETIDOS A UN AMBIENTE ATMOSFÉRICO POCO AGRESIVO Y DEPENDIENDO DE LA CLIMATOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,6 gr. / c.c. aprox.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
RENDIMIENTO	5 - 7 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	>90%
REPINTADO	A PARTIR DE 2 - 4 HORAS
VISCOSIDAD	30000 Centipoise 5, Brookfield, Sp-6,10 r.p.m. 23º C
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ALMACENAJE	EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDA NORMALES
ENVASE	PLÁSTICO IML DE. 750ml, 3, 9, Y 14 LTS.

PROPIEDADES:

PINTURA MATE QUE PRESENTA UN GRADO DE BLANCURA ELEVADO A LO QUE ADORAL UNE UN BUEN RENDIMIENTO Y CUBRICIÓN

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA EN INTERIORES Y EXTERIORES SOMETIDOS A AMBIENTES ATMOSFÉRICOS POCO AGRESIVOS. OFRECE UN ACABADO MATE MUY DECORATIVO.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5º C NI SUPERIORES A 35ºC

REV. 02.06.11

Página 1 de 2

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com