



OXIDORITE MONOCAPA LISO Y FORJA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE DE GRAN PODER DE CUBRICIÓN, FORMULADO CON RESINAS ALCÍDICAS ESPECIALES Y PIGMENTOS DE CONTRASTADA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD A LA LUZ, QUE PROPORCIONA NIVELES DE ACABADO DE MÁXIMA CALIDAD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO	LISO BRILLANTE Y FORJA
COLOR LISO	BLANCO BRILLO, GRIS PERLA, NEGRO BRILLO, VERDE PRIMAVERA, VERDE OSCURO, ROJO, ROJO CARRUAJES, AZUL LUMINOSO, AMARILLO REAL, MARRÓN Y GRIS PLATA.
COLOR FORJA	NEGRO FORJA, GRIS ACERO, VERDE OSCURO, ORO AMARILLO Y ROJO.
SECADO AL TACTO	1 HORA APROX. (según condiciones de humedad y espesor de película)
REPINTADO	24 HORAS
RENDIMIENTO LISO	A BROCHA 6-8 METROS CUADRADOS POR KILO A PISTOLA 10-12 METROS CUADRADOS KILO
RENDIMIENTO FORJA	A PISTOLA 4 METROS CUADRADOS POR KILO
APLICACIÓN	DIRECTAMENTE SOBRE SUPERFICIES DE HIERRO OXIDADAS
ENVASE	METÁLICO DE 750 ml Y 4LTS.
DILUYENTE	DISOLVENTE SINTÉTICO ADORAL.

PROPIEDADES:

ESMALTE ANTIOXIDANTE QUE SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE EL HIERRO LIMPIO U OXIDADO SIN NECESIDAD DE NINGUNA IMPRIMACIÓN. NO ES NECESARIO ELIMINAR EL ÓXIDO INCRUSTADO NI LA PINTURA ANTERIOR, BASTA CON LIJAR LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR LAS PARTÍCULAS SUELTAS DE ÓXIDO O PINTURA. ADECUADO PARA SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES DOTADO DE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.

APLICACIONES:

HIERRO NUEVO O VIEJO, PINTADO O SIN PINTAR, EN INTERIORES Y EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. PARA ACABADO LISO BRILLANTE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA AJUSTANDO LA VISCOSIDAD CON DILUYENTES ADECUADOS PARA CADA TIPO DE APLICACIÓN. PARA ACABADO FORJA APLICAR SIEMPRE A PISTOLA CON BOQUILLA DE WIDIA. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE POLVO, GRASAS, HUMEDAD, ETC... EN LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS SE DEBE ELIMINAR LAS PARTÍCULAS MAL ADHERIDAS AL SOPORTE.

REV. 02.06.11

Página 1 de 2

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com