



PICADO Y GOTEABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN TIPO DE PLÁSTICO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN RELIEVE PARA VARIAS TÉCNICAS COMO EL GOTÉELE, PICADOS, RALLADOS, ESTERILLAS ETC... PARA TRABAJOS EN RELIEVE Y GOTAS GRUESAS APLICAR DIRECTAMENTE SIN DILUIR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,7 gr. / c.c. aprox.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
RENDIMIENTO	4-5-2 m ² / LtsKg, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
REPINTADO	A PARTIR DE 4-5 HORAS
VISCOSIDAD	60000 Centipoise 5, Brookfield, Sp-6,10 r.p.m. 23º C
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ALMACENAJE	EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDA NORMALES
ENVASE	METÁLICO LITOGRAFIADOPLÁSTICO IML DE. 3, 9, Y 14 LITROS

PROPIEDADES:

PINTURA DE GRAN BLANCURA Y CUBRICIÓN. POSEE SUFICIENTE RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO COMO PARA SER APLICADA EN AMBIENTES INTERIORES. FACILIDAD DE APLICACIÓN. TRANSPIRABLE.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. ADEMÁS LAS SUPERFICIES A PINTAR DEBEN SER PREPARADAS CON BARNIZ ACRÍLICO INCOLORO ADORCRIL O CON EL MISMO PLÁSTICO PICADO Y GOTEABLE DILUIDO AL 10%. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5º C NI SUPERIORES A 35º C

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com