



---

# SILITONE

## DESCRIPCIÓN:

PINTURA FORMULADA A BASE DE SILICATO Y PIGMENTOS INORGÁNICOS DE GRAN RESISTENCIA A LA LUZ. POR SU COMPOSICIÓN, PENETRA PROFUNDAMENTE EN EL INTERIOR DEL SOPORTE FORMANDO UNA CRISTALIZACIÓN INDISOLUBLE. PINTURA QUE DESTACA POR SU LARGA DURACIÓN. NO AGRIETA. IMPERMEABILIZA LA SUPERFICIE, RESISTENTE A LA LUZ Y LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, SIENDO PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA. CUMPLE CON LA NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN PARA PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE EDIFICIOS, POR LO QUE ESTÁ CATALOGADA DE ININFLAMABLE E IGNÍFUGA.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO:	MATE
PESO ESPECÍFICO:	1.45 APROXIMADAMENTE
SECADO AL TACTO:	1 HORA APROXIMADAMENTE
REPINTADO:	6 HORAS MÍNIMO (SE RECOMIENDA ESPERAR 24 HORAS)
RENDIMIENTO APROXIMADO:	8-10 METRO CUADRADO POR LITRO
APLICACIÓN:	BROCHA O RODILLO
COLOR:	BLANCO Y POR ENCARGO
PH:	ALCALINO
TEÑIBLE:	SOLO CON TINTES QUE CONTENGAN PIGMENTOS INORGÁNICOS

## APLICACIONES

SILITONE ESTÁ INDICADA PARA SER APLICADA SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIES, REVOCO DE CEMENTO, FIBROCEMENTO, YESO, HORMIGÓN, ETC...NO APLICAR SOBRE MADERA NI METALES, PROTEGER EL ALUMINIO Y LOS CRISTALES DE LAS POSIBLES SALPICADURAS.

## MODO DE EMPLEO:

PARA LA APLICACIÓN DE ESTA PINTURA NO ES NECESARIO APORTAR NINGÚN PROTECTOR ESPECIAL SOBRE SU SOPORTE YA QUE UNA VEZ DILUÍDA SIRVE COMO FONDO. DILUIR PREFERENTEMENTE CON SILITONE-D, TIENE UNA EXCELENTE APLICACIÓN QUEDANDO LA SUPERFICIE LISA Y SIN NOTARSE LOS EMPALMES. EN SUPERFICIES NUEVAS APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE EL SOPORTE QUEDANDO UN PERFECTO ACABADO CON DOS MANOS. LA PRIMERA MANO DEBE DILUIRSE CON UN 20 A 50% PARA UNA MEJOR PENETRACIÓN EN EL SOPORTE, EN SUPERFICIES VIEJAS O PINTADAS ES NECESARIO PROCEDER A UNA LIMPIEZA A FONDO HASTA LA ELIMINACIÓN DE TODO TIPO DE RESIDUOS DEJANDO AL DESCUBIERTO EL PARAMENTO EN SU TOTALIDAD, A CONTINUACIÓN PROCEDER COMO EN SUPERFICIES NUEVAS. EN SUPERFICIES POROSAS APLICAR FIJADOR DE SILITONE-I COMO PRIMERA MANO Y POSTERIORMENTE CONTINUAR EL SISTEMA DE DOS CAPAS.

## PRECAUCIONES:

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI POR ENCIMA DE 30°C, NI CON HUMEDADES RELATIVAS D EL AIRE POR ENCIMA DEL 85%. POR SER UN PRODUCTO MUY ALCALINO SE RECOMIENDA USAR GUANTES Y GAFAS PROTECTORAS. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS SOLO CON AGUA.

---

REV. 02.06.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)