



MARPLAST

DESCRIPCIÓN

PASTA AL TEMPLE A BASE DE RESINAS Y CON MARMOLINA PARA EL USO EN MAQUINAS DE PROYECCIÓN Y LLANA. EXCELENTE PODER DE FIJACIÓN, DURACIÓN Y RESISTENCIA. GRAN FACILIDAD DE EMPLEO.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|--|
| COLOR | BLANCO |
| DENSIDAD | 1,9 GR. / C.C. |
| EXTRACTO SECO | 73% ± 0,5 |
| PH | 8 |
| VISCOSIDAD | 180.000 CPS. ± 20.000 A 20°C |
| NATURALEZA LIGANTE | FECULA CELULOSICA |
| CARGAS | CARBONATOS DE CALCIO Y DE MAGNESIO |
| CLASIFICACIÓN | PASTA MARPAST |
| RENDIMIENTO | SEGÚN SUPERFICIE Y GROSOR A EMPLEAR |
| ENVASES | BOLSA Y CUBO DE 25 KILOS |
| ALMACENAJE | LUGARES PROTEGIDOS DEL FRÍO Y ALTAS TEMPERATURAS |
| SECADO AL TACTO | 30 MINUTOS DEPENDIENDO DEL GROSOR DE LA CAPA Y TEMPERATURA |

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

ES UNA PASTA AL TEMPLE REFORZADA CON MARMOLINA DE TIPO ECONOMICO ESPECIAL PARA HACER TRABAJOS EN RELIEVE COMO, PICADOS, RALLADOS Y TIROLESAS SIEMPRE EN SUPERFICIES INTERIORES LAS PAREDES QUE CONTENGAN PINTURAS PLÁSTICAS, DEVERAN SER MATEADAS CUANDO SE TRATE DE TRABAJOS CON TIROLESA NO ASI EN PICADOS O RALLADOS. LA PASTA ESTA PREPARADA PARA PROYECTAR A MAQUINA O CON LLANA, SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, SALITRE, HUMEDAD, ETC. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 30°C.

REV. 02.06.11

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14

info@pinturasadoral.com

www.pinturasadoral.com

Página 1 de 1