

PAVIMENTOS EPOXI EN BASE AGUA

AQUAPOX: PINTURA PAVIMENTOS SR EXTRA

Código: 505

Color: COLORES CARTA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Pintura epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido y alto contenido en sólidos. Exento de disolventes. Resistente al agua y a productos químicos en general (aceites, grasas, detergentes, etc.) Acabado brillante. Muy buena adherencia incluso en zonas con cierto grado de humedad y transpirable. Forma una película dura y resistente a la abrasión. Se utiliza en ingeniería civil como revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón, mortero de cemento, epoxi de cemento, etc. En industria química, farmacéutica, hospitales, aparcamientos, almacenes, túneles, etc. Solo en interiores. Evita la aparición del polvo provocado por el desgaste de los pavimentos como el hormigón, cemento, etc.

Datos Técnicos de Aplicación:

PROPORCIONES DE MEZCLA: 4,5 partes de Aquapox -Base- (cod. 505) por 1 parte de Catalizador Epoxi (cod. 549CATA).

	Base	Catalizador
Kit de venta	9 kgs. 4, 5 kgs.	2 kgs. 1 kg.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Añadir el Catalizador Epoxi (cod. 549CATA) a la Base y mezclar con la ayuda de un agitador mecánico de bajas revoluciones. A continuación añadir el agua mínima imprescindible para el uso del producto (ver dilución). **IMPORTANTE: NO AÑADIR POSTERIORMENTE AGUA A LA MEZCLA.** Si la mezcla aumenta de viscosidad, su vida útil ha llegado a su fin, en cuyo caso debe desecharse.

VIDA DE LA MEZCLA: 30 - 40 minutos (dependiendo de la temperatura ambiente). **FIN DE POT LIFE VISIBLE.** La vida útil de la mezcla acaba con un aumento apreciable de la viscosidad.



SOPORTES: Todos los materiales usados normalmente en la construcción, deberán estar limpios y preferentemente secos (este producto se puede aplicar sobre superficies húmedas).

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o rodillo.

DILUCIÓN: Agua.

Capa imprimación: 10 - 15 %.

Capa acabado: 0 - 10 %.

RENDIMIENTO: 8 m²/Kg/mano. 4 m²/Kg Para una película seca de 100 micras.

SECADO A 20 °C: Transitable 24 horas. Carga ligera 3 días. Carga completa 7 días.

REPINTADO: Mínimo 7 horas.

CONDICIONES DE APLICACIÓN: Los límites de temperatura para su aplicación deben estar comprendidos entre +10 °C como temperatura mínima y +30 °C como temperatura máxima. La máxima humedad relativa del aire debe ser del 80 %. Durante el secado es necesaria una buena ventilación.

Código: 505

www.pivema.com

info@pivema.com

ficha técnica

P09



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO: Pintura epoxi de 2 componentes en base agua de secado rápido y elevado contenido en sólidos. Exento de disolventes.

ESPECIFICACIÓN DE LA BASE

DENSIDAD	1,67 - 1,72 gr./cc. (según color).
CONTENIDO SÓLIDO	67 - 70 % en peso. (según color).

ESPECIFICACIÓN DEL CATALIZADOR

ESTADO FÍSICO	Líquido.
COLOR	Incoloro transparente.
OLOR	Ligero.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	121 °C PMCC, ASTM D93.
DENSIDAD	1,14 - 1,15 gr/cc. a 25 °C ASTM D4052
VISCOSIDAD	500 - 700 mPas a 25 °C ASTM D445
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble.
CONTENIDO SÓLIDO	100 % en peso.

ESPECIFICACIÓN DE LA MEZCLA

DENSIDAD	aprox. 1,60 gr/cc.
CONTENIDO SÓLIDO	aprox. 74 % en peso.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

ASPECTO	Brillante.
COLOR	Blanco y Colores Carta.
CUBRICIÓN	> 98 % para una película seca de 90 micras.
DUREZA PERSOZ	7 días: >200. Secado a 20 °C y 65 % HR.
CLASIFICACIÓN DE RESBALADICIDAD	En seco: Clase 3 En húmedo: Clase 1
CONTACTO CON ALIMENTOS	SIMULANTE A: APTA SIMULANTE C: APTA (Según RD 103/2009, RD 866/2008 y Directivas CEE 2007/19, 82/711/CEE y 85/572/CEE).

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ASTM D4060-95: 84 mg (CS10/1000 rev./1 kg).

RESISTENCIAS QUÍMICAS

Agua:	Muy Buena.
NaOH 10%	Muy Buena.
Diesel:	Muy Buena.
Gasolina:	Buena.
Ácidos diluidos 10%:	Mala.

Valores obtenidos después de un test de 30 días.

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Las resinas epoxi pueden afectar a los ojos, la piel y las mucosas, por lo que se aconseja utilizar guantes de goma, mascarilla y gafas protectoras durante su aplicación. Estas normas deben respetarse inexcusablemente en lugares cerrados o con poca ventilación. En caso de contacto con los ojos, piel o mucosas lavar inmediatamente con agua limpia y consultar a un médico. En estado líquido los componentes son contaminantes, por lo que no deben verterse en desagües, cursos de agua, ni sobre el terreno. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE: Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

REVISIÓN 011 23/02/2012 La presente edición anula las anteriores.