



## TITANLUX. ESMALTE SINTETICO

Interior - Exterior. Brillante  
COD. 001

### DESCRIPCION

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, de secado rápido y uso universal. Muy brillante y elástico, con una excelente estabilidad de color y brillo, y una gran resistencia al rayado. Muy buena nivelación y cubrición de cantos. Resistente a la intemperie, grasas, lavados, etc.,. Todos sus colores son entremezclables y el color blanco posee una extraordinaria blancura y resistencia al amarillamiento.

### CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaria, etc.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Alquídica altos sólidos
<b>Aspecto:</b>	Brillante
<b>Color:</b>	Blanco Negro Colores
<b>Densidad:</b>	1,19 - 1,21 kg /l 0,97 - 0,99 kg/l 0,96 - 1,20kg/l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	4 - 5 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR:</b>	18 - 24 horas
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Rendimiento:</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Punto de Inflamación,</b>	
<b>Seta Flash copa cerrada:</b>	40 - 42 °C
<b>Volumen Sólidos:</b>	63 - 65 %
<b>Frase COV:</b>	2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COV's 300 g/l.
<b>En envases de:</b>	
<b>Blancos 566D y 566 E, Negros 567 y 576</b>	4 l , 2,5 l*, 1 l, 750ml 500ml, 375ml 250ml, 125ml y 50ml
<b>Colores restantes:</b>	4 l, 750ml, 375ml, 125ml y 50ml

\* Solo blanco

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

A temperaturas del soporte inferiores a 10°C y con rendimientos bajos el tiempo de repintado se alarga. Comprobar que el secado es correcto antes de repintar.

**Superficies no preparadas:**

**Madera:** Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Protector Titán, Selladora Titán o Preparación Multiusos según necesidades.

**Hierro:** Minio Sintético Titanlux, Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán ó Preparación Multiusos. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.

**Otros soportes:** Consultar.

**En todos los casos para:**

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Titanlux Esmalte Sintético.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Titanlux Esmalte Sintético.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Titanlux Esmalte Sintético.

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

**PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

