

## TKROM PINTURA PARA PISCINAS BASE CLOROCAUCHO

### FICHA TÉCNICA TK-102



### Usos

### DESCRIPCIÓN

Pintura a base de caucho clorado de buena adherencia y elasticidad, muy buen poder cubriente y gran resistencia química.

Para el pintado de piscinas y depósitos de hormigón para agua no potable.

### COMPOSICIÓN

LIGANTE: Caucho Clorado.

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de Titanio, azul de ftalocianina, carbonato cálcico y sulfato bórico.

ADITIVOS: Dispersantes, humectantes, estabilizadores y plastificantes.

DILUYENTE: Disolventes aromáticos

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO:	Satinado
VISCOSIDAD (F4-25°):	180-240".
DENSIDAD:	1,55 ± 0,05 Kgr/l. según color
CONTENIDO SOLIDO EN PESO:	70 - 1% según color
CONTENIDO SOLIDO EN VOLUMEN:	48% ± 1%
CONTENIDO MAXIMO DE COV PERMITIDO 2007/2010:	600/500 gramos/litro
CONTENIDO MAXIMO DE COV DEL PRODUCTO:	480 gramos/litro
SECADO (a 25°C y 65% de HR):	TACTO: 10-15 minutos
	SIN PEGAJOSIDAD: 30 minutos
	REPINTAR: 8 a 10 horas
COLORES:	Blanco-Azul y Azul Mediterráneo.

## INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- **TKROM PISCINAS** Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Agitar hasta conseguir una buena homogeneización. La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser interiores a 10°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental deberá ser inferior al 70%, El soporte deberá estar seco, sin humedad del rocío. Aplicar la primera mano de TKROM PISCINAS diluido al 10-15% con Disolvente Clorocaucho Tkrom y las sucesivas sin diluir o con la adición del 5% como máximo.
- Limpiar la superficie antes de la aplicación, eliminando el polvo, salitre, algas, grasas, cremas, etc. Limpiar los útiles empleados con Disolvente Clorocaucho Tkrom.

## PREPARACIONES PARA EL SOPORTE

**SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:** Las piscinas nuevas es aconsejable mantenerles llenas de agua de uno a dos meses para su correcto fraguado y eliminación natural de las sales alcalinas. Transcurrido este plazo vaciar y tratar la superficie; lavar con ácido clorhídrico (sulfumán) diluyendo una parte del mismo en cuatro partes de agua, y a continuación limpiar bien con abundante agua dulce. Dejar secar tres días como mínimo y aplicar TKROM PISCINAS como se ha indicado.

**SUPERFICIES YA PINTADAS:** Si la pintura antigua está en buen estado efectuar una limpieza a fondo con lejía o sulfumán, cepillando la superficie para eliminar restos de aceites, cremas bronceadoras, salitre, algas, etc. Aclarar bien con agua corriente y una vez seca aplicar TKROM PISCINAS como se ha indicado.

Si la pintura antigua está en mal estado, desconchada, arrugada, con ampollas o poca adherencia, eliminarla por completo y proceder como en superficie nuevas.

## ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superior a 30°C ni inferiores a 5°C es de un año.

Se presenta en envases metálicos litografiados de 5 kilos.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

## RESUMEN

Pintura al clorocaucho especial para piscinas o depósitos de cemento u hormigón para agua no potable.

NOTA: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

TK - 102 • SUSTITUYE A LAS ANTERIORMENTE EDITADAS • EU - 03 - 99